

KREISEL Bau- und Hobbygips

EIGENSCHAFTEN:

Gipshaltige feinkörnige Masse zum Ausgleichen und Verfüllen sowie für Einsatzzwecke im Modellierbereich. Nur für Anwendungen im Innenbereich geeignet.

ANWENDUNGSGEBIET:

Zum Ausgleichen, Verfüllen von kleinen Mauerwerksöffnungen. Löchern in Putz, Stein, Beton, Mauerwerk, Porenbeton. Zum Fixieren von Unterputzdosen bei Elektroinstallationen sowie zur Herstellung von Gipsfiguren im Modellierbereich. Die Spachtelmasse kann aufgrund ihrer Feinheit, bis auf „Null“ gespachtelt und geschliffenen werden.

Geeignet sind alle sauberen und tragfähigen, festen, griffigen, mineralischen Untergründe.

VERARBEITUNG:

Die gipshaltige Spachtelmasse mit Wasser zu einer klumpenfreien Masse anrühren - der Wasserzusatz richtet sich hierbei nach dem Verwendungszweck. Zum Verfüllen und Ausgleichen die Masse mit Spachtel, Gipserkelle oder Glättkelle auf den zuvor vorgehärteten Untergrund auftragen und anschließend ebenflächig abglätten.

Im Modellierbereich ist der Wasserzusatz in Abhängigkeit zum Verwendungszweck der Spachtelmasse zu wählen; bei der Handverarbeitung der Spachtelmasse (Formen von Figuren o. ä.) sind geeignete Schutzhandschuhe zu verwenden.

ERGIEBIGKEIT/ VERBRAUCH:

Ca 0,30 – 0,40 Kg / m² bei dünnschichtigen Spachtelarbeiten (Glätten)

TECHNISCHE DATEN:

Verarbeitungstemperatur	:	+ 5 °C bis + 30 °C
Verarbeitungszeit	:	ca. 3 – 6 min °
Hautbildungszeit ^{*)}	:	ca. 10 - 20 Minuten
Durchhärtung ^{*)}	:	ca. 1 -2 mm / 24 Stunden
Baustoffklasse, DIN 4102-1	:	A1 , nicht entflammbar

^{*)} stark abhängig von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Schichtstärke

LIEFERFORM:

5 Kg Gebinde

FARBTÖNE:

weiß

HALTBARKEIT:

Im ungeöffneten Zustand 18 Monate ab Herstellungsdatum (siehe Chargenaufdruck).

LAGERUNG:

Trocken, kühl und frostfrei (Bei + 5°C bis + 25°C). Angebrochene Gebinde gut verschließen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Das Produkt ist Feuchte empfindlich!

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuche und praktischen Erfahrungen. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein und befreien den Verarbeiter ggf. nicht von Eigenversuchen, da wir keinen Einfluss auf die bauphysikalischen Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

INFO-TELEFON: 06134 / 72 52 – 11

Norbert Kreisel GmbH & Co. Qualitätsbaustoffe KG, Fritz-Ullmann-Strasse 8-10, 55252 Mainz-Kastel