

KREISEL Edel Reibeputz – Elegant **Rillenstruktur 2 mm, verarbeitungsfertig**

EIGENSCHAFTEN:

Weißer, gebrauchsfertiger, kunstharzgebundener Reibeputz gemäß DIN 18558 P Org. 2 für den Innenbereich.

ANWENDUNGSGEBIET:

Zur Erstellung ausdrucksvoller Dekorputzflächen auf ebenen, trockenen Putzen C II – C IV gemäß EN 998-1, Gipsputzen, Gipsfaser- und Gipskartonplatten, gestrichenen Untergründen sowie biege- und verwindungssteifen Spanplatten. Die jeweiligen Untergründe 24 Stunden vor Auftrag des Reibeputzes mit **KREISEL Putzgrund** vorstreichen; gipshaltige sowie sandende Untergründe müssen vor Auftrag des Putzgrundes mit **KREISEL Tiefgrund LMF** vorbehandelt werden.

Alle Untergründe müssen frei von haftungsmindernden Bestandteilen sein.

VERARBEITUNG:

Den Kübelinhalt mit einem langsam laufenden Rührquirl bis zum Kübelboden aufrühren. Eine zusätzliche Verdünnung des Putzes zur KonsistenzEinstellung darf maximal mit einer Wasserzugabe von 0,2 L bis 0,4 L bezogen auf den Kübelinhalt vorgenommen werden.

Den Reibeputz mit einer nicht rostenden Glättkelle auf Kornstärke auf den Untergrund aufziehen. Danach die Putzfläche mit einem Reibebrett oder Kunststoffbrett je nach Struktur in kreisenden, senkrechten oder waagerechten Bewegungen verreiben.

Zusammenhängende Putzflächen ohne Unterbrechung im „Nass-in-Nass-Verfahren“ auftragen, damit Putzansätze bzw. Strukturunterschiede vermieden werden.

Eingefärbte Putze mit unterschiedlichen Chargenkennzeichnungen untereinander mischen, damit objektbezogene Farbgleichheiten erzielt werden.

Abdeckbänder an Türen und Fenstern o.ä. vor Trocknung des Putzes entfernen.

VERBRAUCH:

20 Kg Putz ergeben ca. 6,5 – 7 m² Putzfläche.

TECHNISCHE DATEN:

Verarbeitungstemperatur:	+ 8 °C bis + 30 °C
Trocknungsgeschwindigkeit:	nach 24 Stunden oberflächentrocken; Endfestigkeit wird nach 28 Tagen erreicht (bei 20 °C)
Aschegehalt:	ca. 76 %
Brandverhalten nach: DIN 4102 Teil	B 1 (schwer entflammbar)



TECHNISCHES MERKBLATT

KREISEL Edel Reibeputz – Elegant

LIEFERFORM:

20 Kg

HALTBARKEIT:

12 Monate nach Herstellungsdatum (siehe Chargenaufdruck).

LAGERUNG:

Trocken, kühl und frostfrei. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuche und praktischen Erfahrungen. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein und befreien den Verarbeiter ggf. nicht von Eigenversuchen, da wir keinen Einfluss auf die bauphysikalischen Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

INFO-TELEFON: 06134 / 72 52 – 11

Norbert Kreisel GmbH & Co. Qualitätsbaustoffe KG, Fritz-Ullmann-Strasse 8-10, 55252 Mainz-Kastel