

KREISEL Edel Roll- und Kellenputz

EIGENSCHAFTEN:

Mineralischer, altweißer Putz bestehend aus Portlandzement, quarzistischen und calcitischen Zuschlägen sowie organischen Additiven zur Herstellung von strukturierten Dekorputzflächen im Innen- und Außenbereich.

ANWENDUNGSGEBIET:

Zur Erstellung strukturierter Dekorputzflächen auf ebenen, trockenen Kalkzementputzen, Gipsputzen, Gipskartonplatten, Beton.

Die jeweiligen Untergründe sind 24 Stunden vor Auftrag des Putzes mit **KREISEL Putzgrund** vorzustreichen; gipshaltige sowie sandende Untergründe müssen vor Auftrag des Putzgrundes mit Tiefgrund vorgründiert werden.

Alle Untergründe müssen frei sein von haftungsmindernden Bestandteilen.

VERARBEITUNG:

Ca. 6 L Wasser mit 25 Kg **KREISEL Edel Roll- und Kellenputz** mit einem Rührquirl o. ä. zu einer klumpenfreien, steifen Masse anrühren.

Nach einer Reifezeit von 10 Minuten nochmals gut durchmischen, anschließend den Putz mit einer nicht rostenden Glättkelle auf eine Schichtstärke von 2-3 mm aufziehen.

Zum Strukturieren mit Strukturwalze rollen oder mit Werkzeugen wie Glättkelle, Kunststoffkelle o. ä. je nach gewünschter Struktur bearbeiten. Zusammenhängende Putzflächen ohne Unterbrechung im „Nass-in-Nass-Verfahren“ auftragen, damit Putzansätze bzw. Strukturunterschiede vermieden werden.

Frisch hergestellte Putzflächen sind bis zur endgültigen Durchtrocknung vor direkter Sonneneinstrahlung, Schlagregen, Frost zu schützen.

Die Bearbeitungszeit beträgt nach Putzauftrag, je nach Saugverhalten des Untergrundes sowie der Umgebungstemperatur ca. 15 Minuten (bei +20°C); deshalb nur soviel Putz auftragen, wie in diesem Zeitraum strukturiert werden kann.

Angesteiften Mörtel weder mit Wasser noch mit frischem Material verarbeitungsfähig machen.

VERBRAUCH:

Ca. 3 bis 3,5 Kg/ m²

TECHNISCHE DATEN:

Verarbeitungszeit:	ca. 3 Stunden (bei +20 °C)
Verarbeitungstemperatur:	+ 5 °C bis + 30 °C
Druckfestigkeit nach: DIN 18550	ca. 1,2 bis 1,5 N/ mm ²

LIEFERFORM:

25 Kg Gebinde.

HALTBARKEIT:

Ca. 18 Monate nach Herstellungsdatum (siehe Chargenaufdruck).

LAGERUNG:

Trocken; angebrochene Gebinde gut verschließen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuche und praktischen Erfahrungen. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein und befreien den Verarbeiter ggf. nicht von Eigenversuchen, da wir keinen Einfluss auf die bauphysikalischen Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

INFO-TELEFON: 06134/ 72 52 – 11

Norbert Kreisel GmbH & Co. Qualitätsbaustoffe KG, Fritz-Ullmann-Strasse 8-10, 55252 Mainz-Kastel