

## **KREISEL Scheibenputz 2 und 3 mm, mineralisch**

### **EIGENSCHAFTEN:**

Weißer, hydraulischer Putz bestehend aus Portlandzement, Weißkalkhydrat quarzitisches und calcitisches Zuschläge sowie wasserabweisenden Zusätze. Zur Erstellung von Strukturputzflächen im Innen- und Außenbereich. Geeignet für WDVS – Systeme.

### **ANWENDUNGSGEBIET:**

Zur Erstellung ausdrucksvoller Dekorputzflächen auf ebenen, trockenen Kalkzementputzen, tragfähigen Spachtelschichten, wärme gedämmten Fassadenflächen, Gipsputzen oder Gipskartonputzen. Die jeweiligen Untergründe 24 Stunden vor Auftrag des Reibputzes mit Putzgrund vorstreichen; gipshaltige sowie sandende Untergründe müssen vor Auftrag des Putzgrundes mit **KREISEL Tiefgrund LMF** oder **KREISEL Eine für Alles Grundierung** vorgrundiert werden.

Alle Untergründe müssen frei sein von haftungsmindernden Bestandteilen.

### **VERARBEITUNG:**

Ca. 7,5 - 8 L Wasser mit 25 Kg **KREISEL Scheibenputz** mit einem Rührquirl oder Durchlaufmischer mischen. Nach einer Reifezeit von 10 Minuten nochmals gut durchrühren; anschließend den Reibputz mit einer nicht rostenden Glättkelle auf Kornstärke auf den Untergrund aufziehen. Danach die Putzfläche mit einem Reibebrett oder Kunststoffkelle je nach Struktur kreisend, senkrecht oder waagrecht verreiben.

Zusammenhängende Putzflächen ohne Unterbrechung im „Nass-in-Nass-Verfahren“ auftragen, damit Putzansätze bzw. Strukturunterschiede vermieden werden.

Frisch hergestellte Putzflächen bis zur endgültigen Durchtrocknung grundsätzlich vor direkter Sonneneinstrahlung, Schlagregen und Frost schützen.

Angesteiften Mörtel weder mit Wasser noch mit frischem Material verarbeitungsfähig machen.

### **VERBRAUCH:**

25 Kg Scheibenputz ergeben ca. 7,5 - 8 m<sup>2</sup> Putzfläche.(2 mm) bzw. 6,5 – 7 m<sup>2</sup> (3 mm)

### **TECHNISCHE DATEN:**

Verarbeitungszeit:	ca. 1,5 bis 2 Stunden (bei 20 °C)
Verarbeitungstemperatur:	+ 5 °C bis + 30 °C
Edelputzmörtel „CR“:	C S I
EN 998-1	

### **LIEFERFORM:**

25 Kg Gebinde



## TECHNISCHES MERKBLATT

KREISEL Münchener Edel Reibeputz

### **HALTBARKEIT:**

12 Monate nach Herstellungsdatum (siehe Chargenaufdruck).

### **LAGERUNG:**

Trocken, kühl und frostfrei. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuche und praktischen Erfahrungen. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein und befreien den Verarbeiter ggf. nicht von Eigenversuchen, da wir keinen Einfluss auf die bauphysikalischen Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

**INFO-TELEFON: 06134/ 72 52 – 11**

Norbert Kreisel GmbH & Co. Qualitätsbaustoffe KG, Fritz-Ullmann-Strasse 8-10, 55252 Mainz-Kastel