

KREISEL Einer für Alles Fugenmörtel 2 – 25 mm

EIGENSCHAFTEN:

Flexibler, verformungsfähiger und wasserabweisender Fugenmörtel zum Verfugen von allen saugenden und nicht saugenden keramischen Belagsbaustoffen sowie Natursteinbelägen, auch auf kritischen Untergründen im Innen- und Außenbereich.

Der **KREISEL Einer für Alles Fugenmörtel 2 – 25 mm** zeichnet sich durch leichte Verarbeitung und gute Flankenhaftung aus. Die damit hergestellten Fugen sind vollgefüllt und besitzen eine glatte Oberfläche.

Der Fugenmörtel eignet sich für Fugenbreiten von 2 - 25 mm.

ANWENDUNGSGEBIET:

Zum Verfugen von Wandbekleidungen und Bodenbelägen aus Steingutfliesen, Steinzeugfliesen, Spaltplatten, Bodenklinkern, Feinsteinzeug, Solnhofner Platten, Granite, Marmor, Cotto, Naturwerksteinen, Betonwerksteinen auf Terrassen, Balkonen, Heizestrichen, in Trocken-, Feucht- und Naßräumen sowie unter Wasser.

Bei stark saugenden keramischen Belägen wie Irdengut, Cotto oder ähnlichem ist vor der Verfugung grundsätzlich mittels Schwamm das Fugennetz anzufeuchten.

VERARBEITUNG:

Ca. 1,35 L Wasser mit 5 Kg **KREISEL Einer für Alles Fugenmörtel 2 – 25 mm** zu einer pastösen Masse anrühren; nach einer Reifezeit von 5 Minuten nochmals kräftig durchmischen.

Den angerührten Fugenmörtel mittels Fugbrett oder Fuggummi diagonal zum Fugennetz unter leichtem Druck so einbringen, daß der Fugenquerschnitt vollständig gefüllt wird. Falls erforderlich, nach dem Anziehen des Mörtels in der Fuge nochmals mit **KREISEL Einer für Alles Fugenmörtel 2 – 25 mm** nachfugen.

Nach entsprechender Standzeit des eingefügten Fugenmörtels den Fliesenbelag diagonal zum Fugennetz mit Schwammbrett oder Schwamm abwaschen.

Es ist darauf zu achten, daß die Fugenoberfläche nicht ausgewaschen wird.

Bei stark pigmentierten Fugenmörteln bzw. bei keramischen Belägen mit rauer, profilierter bzw. unglasierter Oberfläche ist eine vorherige Probeverfugung zu empfehlen, damit das rückstandslose Entfernen des Fugenmörtels auf der Keramik festgestellt werden kann.

Nachträglich den verfugten Belag mehrmals mit sauberem Wasser nachbehandeln, um die Erhärtung des Fugenmörtels zu unterstützen.

Kein trockenes Pulver aufstreuen. Die frische Verfugung ist vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen sowie Frost zu schützen.

Farbbrillanz und Farbwiedergabe ist bei allen zementären Fugenmörteln vom Feuchteangebot aus der Untergrundkonstruktion und den Umgebungsbedingungen abhängig; unterschiedliche Feuchteangebote können zur Fleckenbildung führen, die sich bei zunehmender Beanspruchung egalisieren.

Aufgrund der unterschiedlichen Bedingungen schließt der Hersteller für die Ausführung und die Farbbrillanz des **KREISEL Einer für Alles Fugenmörtel 2 – 25 mm** jegliche Gewährleistung aus.

VERBRAUCH:

Ca. 0,4 - 0,6 Kg / m² bei 3 mm Fugenbreite.
Ca. 0,8 - 1,2 Kg / m² bei 5 mm Fugenbreite.
Ca. 2,0 - 2,5 Kg / m² bei 8 mm Fugenbreite.
Ca. 3,5 - 4,0 Kg / m² bei 12 mm Fugenbreite.

TECHNISCHE DATEN:

Verarbeitungszeit	: ca. 3 Stunden	
Verarbeitungstemperatur	: + 5 °C bis + 30 °C	
Biegezug-/ Druckfestigkeit	: Luftlagerung:	ca. 4,5 / 21,0 N/ mm ²
DIN 12808-3	Frost-/ Tauwechsel- lagerung	ca. 4,0/ 18,0 N/ mm ²
Schwindung nach 28 Tagen	: ca. 1,42 mm/ m	
DIN EN 12808-4		
Wasseraufnahme	: nach 0,5 Stunden:	ca. 1,9 g
DIN EN 12808-5	nach 4 Stunden:	ca. 4,0 g
Abriebfestigkeit (DIN EN 12808-2)	: 790 mm ³	

Einstufung nach DIN EN13888 : CG 2 ArW

LIEFERFORM:

5 Kg Gebinde in den Klassikfarben weiß, grau, silbergrau, manhattan, bahama, anthrazit.

HALTBARKEIT:

18 Monate nach Herstellungsdatum (siehe Chargenaufdruck).

LAGERUNG:

Trocken, kühl und frostfrei. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuche und praktischen Erfahrungen. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein und befreien den Verarbeiter ggf. nicht von Eigenversuchen, da wir keinen Einfluss auf die bauphysikalischen Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

INFO-TELEFON: 06134/ 72 52 – 11

Norbert Kreisel GmbH & Co. Qualitätsbaustoffe KG, Fritz-Ullmann-Strasse 8-10, 55252 Mainz-Kastel