

KREISEL Fassadenspachtel

EIGENSCHAFTEN:

Hydraulische, schnellerhärtende graue Spachtelmasse zum Ausgleichen und Füllen von allen mineralischen Untergründen im Innen- und Außenbereich.

ANWENDUNGSGEBIET:

Der **KREISEL Fassadenspachtel** eignet sich zum Verfüllen von Poren, Lunkerstellen und Rissen; zum Ausbessern und Glätten von Wand- und Deckenflächen aus mineralischem Putz sowie Beton, Putze CS I – IV gemäß DIN EN 998-1; **nicht geeignet zur Sanierung von gerissenen WDVS-Fassadenflächen.**

Als Ausgleichsspachtel eignet er sich zur Erstellung von flucht- und lotgerechten Spachteluntergründen auf Beton-, Putz-, Bimsmauerwerk oder Mischmauerwerk, Ziegel, Kalksandstein.

Nicht geeignet für Gips oder gipshaltige Putze sowie für epoxidharzbeschichtete Untergründe.

Stark saugende Untergründe mit **KREISEL Tiefgrund LMF** grundieren. Alle Untergründe müssen frei von haftungsmindernden Bestandteilen sein.

VERARBEITUNG:

Ca. 2,9 L Wasser mit 10 Kg **KREISEL Fassadenspachtel** homogen zu einer klumpenfreien Masse maschinell anrühren. Mit der Glättkelle auf den Untergrund auftragen und glätten.

Die Mindestauftragstärke beträgt 3 mm; Spachtelschichten über 15 mm sind zu vermeiden. Der aufgetragene Spachtel, kann nach dem ersten Ansteifen am Untergrund, mit der Filzscheibe bearbeitet werden.

Angesteiften Mörtel weder mit Wasser noch mit frischem Material verarbeitungsfähig machen.

VERBRAUCH:

Ca. 1,3 Kg/ m² je mm Schichtdicke.

TECHNISCHE DATEN:

Verarbeitungszeit	:	ca. 30 Minuten
Verarbeitungstemperatur	:	+ 5 °C bis + 30 °C (Luft- und Objekttemperatur)
Druckfestigkeit 28 Tage Luft (DIN 18555-3)	:	ca. 12 – 13 N/ mm ²

LIEFERFORM:

10 Kg Gebinde.



HALTBARKEIT:

12 Monate nach Herstellungsdatum (siehe Chargenaufdruck).

LAGERUNG:

Trocken, kühl und frostfrei. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuche und praktischen Erfahrungen. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein und befreien den Verarbeiter ggf. nicht von Eigenversuchen, da wir keinen Einfluss auf die bauphysikalischen Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

INFO-TELEFON: 06134/ 72 52 – 11

Norbert Kreisel GmbH & Co. Qualitätsbaustoffe KG, Fritz-Ullmann-Strasse 8-10, 55252 Mainz-Kastel