

KREISEL Haftgrund Super

EIGENSCHAFTEN:

Einkomponentige, lösemittelfreie Spezialgrundierung zur Vorbehandlung glatter und porengeschlossener (dichter) Untergründe im Innen- und Außenbereich.

ANWENDUNGSGEBIET:

KREISEL Haftgrund Super kann als Voranstrich und als Haftbrücke auf keramischen Belägen (Fliesen, Spaltklinker, Klinker), glatten und dichten Betonuntergründen, Gussasphaltestrichen, Holzspanplatten, Zement- und calciumsulfatgebundenen Estrichen sowie auf porengeschlossenen alten Farbanstrichen angewendet werden.

Die damit vorbehandelten Untergründe sind nach Auftrocknung und Verfilmung des **KREISEL Haftgrund Super** mit geeigneten Verbundwerkstoffen wie z. B. selbstverlaufenden, flexiblen Ausgleichsmassen, keramischen Belägen in Verbindung mit hochwertig vergüteten Dünnbett-/Mittelbett- oder Fließbettmörteln (z.B. auch für Fliese-auf-Fliese-Verlegung geeignet) zu überdecken.

Die Nutzung der mit *KREISEL Haftgrund super* behandelten Untergründe als Endbeschichtung ist nicht zulässig.

VERARBEITUNG:

Die jeweiligen Untergründe müssen trocken, tragfähig, formbeständig, frei von nicht anhaftenden Bestandteilen sein; ggf. sind vorhandene, festanhaftende Trennschichten durch bürsten, sand- oder kugelstrahlen restlos zu entfernen.

KREISEL Haftgrund Super vor Gebrauch gut aufrühren und mittels Schaumrolle oder Pinsel dünn auf den jeweiligen Untergrund auftragen.

Nach Auftrocknung auf dem Untergrund können die Folgearbeiten begonnen werden. Selbstnivellierende, flexible Spachtelmassen sowie die Verlegung von keramischen Belägen sollen spätestens innerhalb von 48 Stunden nach Auftrag des **KREISEL Haftgrund Super** durchgeführt werden, damit ein sicherer Verbund der einzelnen Komponenten gewährleistet ist.

Später durchgeführte Folgearbeiten können zu eingeschränkter Haftung zwischen dem aufgetragenen **KREISEL Haftgrund super** und z. B. der Spachtelmasse oder des Klebers führen.

VERBRAUCH:

Je nach Saugfähigkeit und Beschaffenheit des Untergrundes ca. 0,15 – 0,20 L/ m².

TECHNISCHE DATEN:

Verarbeitungstemperatur	:	+ 5 °C bis + 30°C
Trocknungszeit	:	*) ca. 2 bis 6 Stunden
Dichte	:	7-8,5
pH-Wert	:	1,56 kg/l
Erforderliche Anstriche	:	1

*) stark abhängig von Temperatur, Luftfeuchte und Schichtstärke



TECHNISCHES MERKBLATT

KREISEL Haftgrund Super

LIEFERFORM:

1,5 L im PE-Gebinde

HALTBARKEIT:

12 Monate nach Herstellungsdatum (siehe Chargenaufdruck)

LAGERUNG:

Trocken, kühl und frostfrei. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuche und praktischen Erfahrungen. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein und befreien den Verarbeiter ggf. nicht von Eigenversuchen, da wir keinen Einfluss auf die bauphysikalischen Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

INFO-TELEFON: 06134/ 72 52 – 11

Norbert Kreisel GmbH & Co. Qualitätsbaustoffe KG, Fritz-Ullmann-Strasse 8-10, 55252 Mainz-Kastel