

KREISEL Mosaikputz

EIGENSCHAFTEN:

Kunstharzgebundener lösemittelfreier Buntsteinputz nach DIN 18558 P org. 1 mit Waschputzcharakter aus Natursteinen und Dekorquarz auf Acrylatbasis.

ANWENDUNGSGEBIET:

Geeignet zur dekorativen Gestaltung von allen Innen- und Außenflächen wie Gängen, Fluren, Treppenhäuser, Sockelflächen, Balkonbrüstungen, Beton- und Fertigbauelementen.

VERARBEITUNG:

Den **KREISEL Mosaikputz** vor Gebrauch gut aufrühren. Die werkseitige Konsistenz-Einstellung kann durch geringfügige Wasserzugabe korrigiert werden.

Den **KREISEL Mosaikputz** mit einem Edelstahlglätter in Kornstärke auf den Untergrund auftragen und vor Beginn der Oberflächentrocknung glätten. Zusammenhängende Putzflächen im „Nass-in-Nass-Verfahren“ auftragen, damit Putzansätze bzw. Strukturunterschiede vermieden werden.

Damit Farbgleichheiten erreicht werden ist es empfehlenswert, das Gebinde nicht komplett aufzubrauchen, sondern den halbvollen Gebindeinhalt mit frischem Material wieder zu vermischen.

Durch die Verwendung von Natursteinen sind Farbschwankungen möglich.

Abdeckbänder an Türen und Fenstern oder ähnlichem sind vor der Trocknung des Putzes zu entfernen.

Bei Anwendung im Außenbereich den Mosaikputz bis zur Durchtrocknung vor Frost, Schlagregen und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Der Auftrag des Mosaikputzes kann auf allen festen und tragfähigen Untergründen wie Normalputzmörtel-, Leichtputz-, Einlagenputzmörtel-, in den Festigkeitsstufen CS I – IV nach EN 998-1, Gipswandputz nach EN 13279 (wenn Gips das aktive Grundbindemittel ist), Beton mit glatter geschlossener Oberfläche, dünnschichtigem Spachtelputz auf Gips- oder zementärer Basis durchgeführt werden.

Dabei die Untergründe 24 Stunden vor Auftrag des Mosaikputzes mit Putzgrund vorstreichen; bei farbigen Mosaikputzen ist es empfehlenswert, den Putzgrund in der jeweiligen Farbe des Mosaikputzes einzufärben. Der Putzgrund kann mit handelsüblichen Vollton-Acrylatfarben eingefärbt werden. Gipshaltige und sandende Untergründe müssen vor Auftrag des Putzgrundes mit **KREISEL Eine für Alles Grundierung** vorbehandelt werden. Alle Untergründe müssen frei von haftungsmindernden Bestandteilen sein.

VERBRAUCH:

ca. 3,5 Kg - 4,2 Kg / m²

TECHNISCHE DATEN:

Verarbeitungstemperatur: + 8 °C bis + 30 °C
Durchtrocknungszeit: 1 – 3 Tage *
Endfestigkeit: nach 28 Tagen. *

*Die mit * gekennzeichneten Positionen sind stark abhängig von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Schichtstärke*

LIEFERFORM:

20 Kg PE Gebinde
Farbtöne: siehe Mustertafel.

HALTBARKEIT:

12 Monate nach Herstellungsdatum (siehe Chargenaufdruck).

LAGERUNG:

Trocken, kühl und frostfrei. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuche und praktischen Erfahrungen. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein und befreien den Verarbeiter ggf. nicht von Eigenversuchen, da wir keinen Einfluss auf die bauphysikalischen Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

INFO-TELEFON: 06134/ 72 52 – 11

Norbert Kreisel GmbH & Co. Qualitätsbaustoffe KG, Fritz-Ullmann-Strasse 8-10, 55252 Mainz-Kastel