

Kreisel Neurofix 2002 Schnellzement

EIGENSCHAFTEN:

Kreisel Neurofix 2002 Schnellzement ist ein hydraulisch schnell erhärtender Montagemörtel mit hoher Frühfestigkeit; chloridfrei.

ANWENDUNGSGEBIET:

Zum schnellen Montieren und Verankern von Eisentoren, Balkon- und Treppengeländern, Tür- und Fensterzargen, Regalen, Waschbecken, zum schnellen Abdichten von Sickerstellen im Mauerwerk und Betonrohren etc..

Als geeignete Untergründe gelten alle sauberen und tragfähigen, festen, griffigen, mineralischen und zugelassenen Untergründe im Hoch- und Tiefbau.

VERARBEITUNG:

Untergründe säubern und vornässen.

Ca. 0,3 L Wasser mit 1 Kg **Kreisel Neurofix 2002 Schnellzement** zu einem plastischen Mörtel anmischen und sofort verarbeiten.

Angesteiften Mörtel weder mit Wasser noch mit frischem Material verarbeitungsfähig machen; nicht mit Gips- oder Kalkzusätzen vermischen.

VERBRAUCH:

Je nach Verwendung.

TECHNISCHE DATEN:

Verarbeitungszeit:	ca. 3 bis 3,5 Minuten *)	
Verarbeitungstemperatur:	+ 5 °C bis + 30 °C	
Biegezug- und Druck- festigkeit nach ... *)	1 Stunde	: ca. 2,8/ 7,6 N/ mm ²
	3 Stunden	: ca. 3,5/ 11,5 N/ mm ²
DIN EN 196-1	1 Tag	: ca. 3,6/ 13,1 N/ mm ²
	7 Tagen	: ca. 3,8/ 22,5 N/ mm ²
	28 Tagen	: ca. 5,1/ 26,8 N/ mm ²
Einstufung nach EN 998-2	: M 25	
Einstufung nach DIN EN 13501-1	: A 1; nicht brennbar in Verbindung mit nicht brennbaren Bauteilen.	

*) Angaben beziehen sich auf eine Luft- und Objekttemperatur von 20 °C.

LIEFERFORM:

- 1 Kg Dose;
- 5 Kg Nachfüllpack,
- 6 Kg/15 Kg PE-Gebinde.

HALTBARKEIT:

6 Monate nach Herstellungsdatum (siehe Chargenaufdruck).

LAGERUNG:

Trocken, kühl und frostfrei. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuche und praktischen Erfahrungen. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein und befreien den Verarbeiter ggf. nicht von Eigenversuchen, da wir keinen Einfluss auf die bauphysikalischen Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

INFO-TELEFON: 06134 72 52 11

Norbert KREISEL GmbH & Co. Qualitätsbaustoffe KG, Fritz-Ullmann-Str. 8-10, 55252 Mainz-Kastel