

KREISEL Putzgrund mineralisch

EIGENSCHAFTEN:

Weißer hydraulisch erhärtender Grundieranstrich auf Basis von weißem Portlandzement, Kalkhydrat, quarzitischen und calcitischen Zuschlagstoffen sowie speziellen organischen Additiven vor Auftrag von dünn-schichtigen mineralischen und dispersionsgebundenen Strukturputzen im Innen und Außenbereich.

ANWENDUNGSGEBIET:

Als deckender Grundieranstrich vor Auftrag von Strukturputzen auf geeigneten mineralischen Untergründen wie z.B. Putzen (Kalk/ Zementputz, Zementputz o.ä.), oder vollfugiges Mauerwerk. Die jeweiligen Untergründe müssen frei von nichtanhaftenden Bestandteilen sein

Anmerkung:

Sperrholz und Spanplatten, Hartfaserplatten sind mit dem gebrauchsfertigen Kreisel Putzgrund zu grundieren !

VERARBEITUNG:

Ca. 4 L Wasser mit 5 Kg **KREISEL Putzgrund mineralisch** knollenfrei anrühren und 5 Minuten reifen lassen; anschließend nochmals kurz aufrühren. Geringfügige Wasserzugaben zur KonsistenzEinstellung sind zulässig.

Zur gleichmäßigen Einhaltung der Streichkonsistenz des mineralischen Putzgrundes sollte in Abständen von ca. 30 –35 Minuten dieser manuell aufgerührt werden.

Mit Quast oder Lammfellrolle den mineralischen Putzgrund auf den Untergrund auftragen.

Nach Durchtrocknung des mineralischen Putzgrundes können dünn-schichtige mineralische oder dispersionsgebundene Strukturputze direkt aufgebracht werden.

VERBRAUCH:

Ca. 0,125 Kg/ m²

TECHNISCHE DATEN:

Verarbeitungszeit:	ca. 4 Stunden (bei 20 °C)
Verarbeitungstemperatur:	+ 5 °C bis + 30 °C
Trocknungszeit:	Mindestens 4 Stunden (bei 20 °C)
Putzauftrag:	Frühestens nach 12 Stunden (bei 20 °C)

Kennwerte nach Auftrag der Grundierung auf einen Kalkzementputz P II b:

Kapillare Wasseraufnahme

DIN 52617

Wasseraufnahmekoeffizient : 5,9 Kg/ m² x h^{-0,5}

Wasserdampfdurchlässigkeit

DIN EN ISO 12572

(Wet-Cup-Methode)

Wasserdampfdiffusionsstromdichte: 62,7 g/ m² x d

Diffusionswiderstandszahl μ : 14,5

Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd: 0,3 m



TECHNISCHES MERKBLATT

Putzgrund mineralisch

LIEFERFORM:

5 Kg Gebinde.

HALTBARKEIT:

12 Monate nach Herstellungsdatum (siehe Chargenaufdruck).

LAGERUNG:

Trocken und vor Nässe geschützt (frostfrei) lagern.

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuche und praktischen Erfahrungen. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein und befreien den Verarbeiter ggf. nicht von Eigenversuchen, da wir keinen Einfluss auf die bauphysikalischen Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

INFO-TELEFON: 06134/ 72 52 – 11

Norbert Kreisel GmbH & Co. Qualitätsbaustoffe KG, Fritz-Ullmann-Strasse 8-10, 55252 Mainz-Kastel