

KREISEL Silicon Voranstrich

EIGENSCHAFTEN:

Einkomponentige transparente Haftgrundierung bestehend aus haftvermittelnden Silanen in alkoholischer Lösung.

ANWENDUNGSGEBIET:

KREISEL Silicon Voranstrich eignet sich zum Grundieren von Fugenflanken (Wand, Boden, Deckenfugen) vor dem Einbringen der Fugendichtstoffe (acetatvernetzende sowie neutralvernetzende Silicondichtstofftypen) im Innen- und Außenbereich.

Der **KREISEL Silicon Voranstrich** verstärkt die Adhäsion zwischen Haftfläche (Untergrund) und Fugendichtstoff.

Als geeignete Untergründe gelten fett-, staub- und trennmittelfreie Flächen aus Holz, Glas, Metall, Keramik, Kunststoff.

Ungeeignete Untergründe sind Teer, Bitumen oder stark weichmacherhaltiges PVC.

VERARBEITUNG:

Fugenränder vor dem Auftrag des Silicon Voranstriches zum Schutz vor Verunreinigungen abkleben. Den **KREISEL Silicon Voranstrich** mit einem Pinsel auftragen und ablüften lassen; Ablüftezeit beachten. Anschließend den Fugendichtstoff einbringen. Arbeitsgeräte können mit Spiritus oder Alkohol gereinigt werden.

VERBRAUCH:

je nach Fugenbreite und Verwendungszweck.

Richtwert: bei einer Fugenbreite von 5 mm können 5 laufende Meter vorbehandelt werden.

TECHNISCHE DATEN:

Verarbeitungstemperatur:	+ 5 °C bis + 30 °C
Ablüftezeit nach Auftrag: auf den Untergrund	ca. 20 Minuten bei 20 °C
Dichte:	ca. 0,8 Kg/ L

LIEFERFORM:

100 ml im PE (12 x 100 ml im Karton).

HALTBARKEIT:

18 Monate nach Herstellungsdatum (siehe Chargenaufdruck).

LAGERUNG:

Trocken, kühl und frostfrei. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Allgemeine Hinweise:

Das Produkt ist entzündlich, daher bei der Verarbeitung nicht rauchen und offene Zündquellen fernhalten.

Zur Vermeidung von explosionsfähigen Luftgemischen bei der Verarbeitung für ausreichende Be- und Endlüftung sorgen.

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuche und praktischen Erfahrungen. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein und befreien den Verarbeiter ggf. nicht von Eigenversuchen, da wir keinen Einfluss auf die bauphysikalischen Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

INFO-TELEFON: 06134/ 72 52 – 11

Norbert Kreisel GmbH & Co. Qualitätsbaustoffe KG, Fritz-Ullmann-Strasse 8-10, 55252 Mainz-Kastel