

KREISEL Spachtel- & Reparaturmörtel

EIGENSCHAFTEN:

Hydraulisch schnellerhärtende graue Spachtelmasse zum Ausgleichen, Reparieren und Füllen von allen mineralischen Untergründen im Innen- und Außenbereich.

ANWENDUNGSGEBIET:

Als **Spachtelmörtel** zum Verfüllen von Poren, Lunkerstellen und Rissen; zum Ausbessern und Glätten von Wand-, Boden- und Deckenflächen aus mineralischem Putz (Mörtelgruppe CS I-IV gemäß EN 998-1) sowie Beton. Auch zum Einputzen von Tüorzargen, Fensterrahmen, Fensterbänken und Sanitärbauten.

Als **Ausgleichsmörtel** zur Erstellung von flucht- und lotgerechten Untergründen wie Beton-, Putz-, Bimsmauerwerk oder Mischmauerwerk, Ziegel, Kalksandstein.

Nicht geeignet zur Anwendung auf Gipsuntergründen oder gipshaltigen Putzen sowie für epoxidharzbeschichtete Untergründe.

Stark saugende Untergründe mit **KREISEL Tiefgrund LMF** grundieren. Alle Untergründe müssen frei von haftungsmindernden Bestandteilen sein.

VERARBEITUNG:

Ca. 2,3 bis 2,5 L Wasser mit 10 Kg **KREISEL Spachtel- & Reparaturmörtel** homogen zu einer klumpenfreien Masse anrühren. Mit der Glättkelle auf den Untergrund auftragen und glätten; größere Flächen mit dem Flächenrakel („Schmetterling“) abziehen. Nach dem Ansteifen auf dem Untergrund kann der Mörtel mittels Schwamm- oder Filzscheibe bearbeitet und anschließend geglättet werden.

Angesteiften Mörtel weder mit Wasser noch mit frischem Material verarbeitungsfähig machen.

VERBRAUCH:

Ca. 6,5 Kg/m² bei 5 mm Schichtdicke.

TECHNISCHE DATEN:

Verarbeitungszeit:	ca. 30 bis 40 Minuten *)
Verarbeitungstemperatur:	+ 5 °C bis + 30 °C
Erstarrzeit:	Beginn: ca. 3 Stunden *)
(EN 196)	Ende: ca. 4,5 Stunden *)
Schichtdicken:	min. 2 mm, max. 30 mm.

*) Angaben beziehen sich auf eine Luft- und Objekttemperatur von 20 °C.

LIEFERFORM:

10 Kg, 25 Kg Gebinde.

HALTBARKEIT:

12 Monate nach Herstellungsdatum (siehe Chargenaufdruck).

LAGERUNG:

Trocken, kühl und frostfrei. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuche und praktischen Erfahrungen. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein und befreien den Verarbeiter ggf. nicht von Eigenversuchen, da wir keinen Einfluss auf die bauphysikalischen Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

INFO-TELEFON: 06134/ 72 52 – 11

Norbert Kreisel GmbH & Co. Qualitätsbaustoffe KG, Fritz-Ullmann-Strasse 8-10, 55252 Mainz-Kastel