

KREISEL Zementmörtel

EIGENSCHAFTEN:

KREISEL Zementmörtel ist ein Werk-Trockenmörtel bestehend aus Portlandzement (EN 196), quarz. Zuschlagsstoffen (DIN 4226) bis 2 mm und speziellen organischen Additiven; er entspricht der EN 998 – 1, Mörtelgruppe CS IV bzw. EN 998-2, Mörtelgruppe M 10.

ANWENDUNGSGEBIET:

Als Mauer- und Reparaturmörtel von stark beanspruchten Innen- und Außenwänden sowie als Sockelputz, als Mauermörtel für bewährtes Mauerwerk, zum Ausbessern von Beton- und Estrichausbrüchen bis ca. 2 cm Tiefe, geeignet.

Die Untergründe müssen frei von haftungsmindernden Bestandteilen sein; geeignete Untergründe sind alle Flächen aus hydraulischen Stoffen sowie alle zugelassenen Baustoffe.

VERARBEITUNG:

Ca. 4,5 L Wasser mit 40 Kg **KREISEL Zementmörtel** mischen; bei maschinellem Mischen den Wassergehalt je nach Maschinenart auf die Verarbeitungskonsistenz einstellen.

Angesteiften Mörtel weder mit Wasser noch mit frischem Material verarbeitungsfähig machen. Putzaufträge sind bis 10 mm in einem Arbeitsgang möglich. Mehrlagige Aufträge sind erst nach völliger Durchtrocknung der Erstputzlage und vorheriger Aufrauung dieser mit dem Gitterrabort möglich.

VERBRAUCH:

40 Kg Trockenmörtel ergeben ca. 26 L Frischmörtel; bei Putzauftrag von 10 mm Putzstärke ausreichend für ca. 1,6 m².

TECHNISCHE DATEN:

Verarbeitungszeit:	ca. 1 Stunde (bei 20°C)
Verarbeitungstemperatur:	+ 5 °C bis + 30 °C
Druckfestigkeit:	13,5 N/ mm ²
DIN 18550	
Putzgruppen:	CS IV
EN 998 - 1	

LIEFERFORM:

10 Kg und 40 Kg Gebinde.

HALTBARKEIT:

18 Monate nach Herstellungsdatum (siehe Chargenaufdruck).

LAGERUNG:

Trocken, kühl und frostfrei. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuche und praktischen Erfahrungen. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein und befreien den Verarbeiter ggf. nicht von Eigenversuchen, da wir keinen Einfluss auf die bauphysikalischen Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

INFO-TELEFON: 06134/ 72 52 – 11

Norbert Kreisel GmbH & Co. Qualitätsbaustoffe KG, Fritz-Ullmann-Strasse 8-10, 55252 Mainz-Kastel